Datum: 2026-09-08

Technische Spezifikation

Artikelnummer	BEN47	
Bezeichnung der Verpackung	FEFCO 0201 Außenmaß 400x300x200 mm	
Wellpappe: Index/Papieraufbau	T30B1KWT0437	KLB 135/W 110/TL3 130
Projektnummer	F201_394_294_188	
Länge* [mm]	394,00	+/-2
Breite* [mm]	294,00	+/-2
Höhe* [mm]	188,00	+/-2
Verpackungsgewicht [g]	277,00	+/-5%

**Innenmaße*

Standardmäßige technische Parameter

Flächengewicht, PN-ISO 536	g/m²	417,00	+/-5%
Wellenart, PN-90/P-50527	mm	B 2,93	+/-0,2
ECT, PN-EN ISO 3037	kN/m	5,60	+/-10%
FCT, PN-EN 23035	kPa	220,00	+/-10%
BST, PN-ISO 2759	kPa	800,00	+/-10%
BCT, PN ISO 12048	N	0,00	+/-10%
COBB60 oben, PN-ISO 535	g/m²	35,00	max.
COBB60 unten, PN-ISO 535	g/m²	50,00	max.
Feuchtigkeitsgehalt, PN-ISO 287	%	7,50	+/-1,5
Altpapieranteil	%	77,00	
Primärfaseranteil	%	23,00	

Festigkeitsprüfungen werden nach einer 8-stündigen Klimatisierung durchgeführt.
Klimatisierungsbedingungen: Temperatur 23 °C +/- 1; relative Luftfeuchtigkeit 50 % RH +/- 2.
Empfohlene Lagerbedingungen: relative Luftfeuchtigkeit 30-70 % RH; Temperatur 5-25 °C.
Haltbarkeit: 1 Jahr.

BenOli erklärt, dass es im Falle von Änderungen der in dieser Dokumentation enthaltenen Parameter unverzüglich über die vorgenommenen Änderungen informieren und die nächste Ausgabe der Dokumentation zur Genehmigung vorlegen wird.

Zertifikate

ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
FSC® - SGSCH-COC-070127