Datum: 2026-09-01

Technische Spezifikation

Artikelnummer	BEN63	
Bezeichnung der Verpackung	FEFCO 0759 Außenmaß 400x300x100 mm	
Wellpappe: Index/Papieraufbau	T30E3DWT0475	TDWC 160/W 130/TLW 140
Projektnummer	Q0357010101	
Länge* [mm]	390,00	+/-2
Breite* [mm]	295,00	+/-2
Höhe* [mm]	96,00	+/-2
Verpackungsgewicht [g]	244,00	+/-5%

**Innenmaße*

Standardmäßige technische Parameter

Flächengewicht, PN-ISO 536	g/m²	475,00	+/-5%
Wellenart, PN-90/P-50527	mm	E 1,61	+/-0,2
ECT, PN-EN ISO 3037	kN/m	5,50	+/-10%
FCT, PN-EN 23035	kPa	0	+/-10%
BST, PN-ISO 2759	kPa	550,00	+/-10%
BCT, PN ISO 12048	N	0,00	+/-10%
COBB60 oben, PN-ISO 535	g/m²	50,00	max.
COBB60 unten, PN-ISO 535	g/m²	50,00	max.
Feuchtigkeitsgehalt, PN-ISO 287	%	7,50	+/-1,5
Altpapieranteil	%	100,00	
Primärfaseranteil	%	0,00	

Festigkeitsprüfungen werden nach einer 8-stündigen Klimatisierung durchgeführt.
Klimatisierungsbedingungen: Temperatur 23 °C +/- 1; relative Luftfeuchtigkeit 50 % RH +/- 2.
Empfohlene Lagerbedingungen: relative Luftfeuchtigkeit 30-70 % RH; Temperatur 5-25 °C.
Haltbarkeit: 1 Jahr.

BenOli erklärt, dass es im Falle von Änderungen der in dieser Dokumentation enthaltenen Parameter unverzüglich über die vorgenommenen Änderungen informieren und die nächste Ausgabe der Dokumentation zur Genehmigung vorlegen wird.

Zertifikate

ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
FSC® - SGSCH-COC-070127