Datum: 2026-08-12

# Technische Spezifikation

| | | |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | BEN57 | |
| **Bezeichnung der Verpackung** | FEFCO 0201 Außenmaß 700x200x150 mm | |
| **Wellpappe: Index/Papieraufbau** | T30B1KWT0437 | KLB 135/W 110/TL3 130 |
| **Projektnummer** | F201_694_194_138 | |
| **Länge* [mm]** | 694,00 | +/-2 |
| **Breite* [mm]** | 194,00 | +/-2 |
| **Höhe* [mm]** | 138,00 | +/-2 |
| **Verpackungsgewicht [g]** | 246,00 | +/-5% |

**Innenmaße*

## Standardmäßige technische Parameter

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flächengewicht**, PN-ISO 536 | g/m² | 417,00 | +/-5% |
| **Wellenart**, PN-90/P-50527 | mm | B 2,93 | +/-0,2 |
| **ECT**, PN-EN ISO 3037 | kN/m | 5,60 | +/-10% |
| **FCT**, PN-EN 23035 | kPa | 220,00 | +/-10% |
| **BST**, PN-ISO 2759 | kPa | 800,00 | +/-10% |
| **BCT**, PN ISO 12048 | N | 0,00 | +/-10% |
| **COBB60 oben**, PN-ISO 535 | g/m² | 35,00 | max. |
| **COBB60 unten**, PN-ISO 535 | g/m² | 50,00 | max. |
| **Feuchtigkeitsgehalt**, PN-ISO 287 | % | 7,50 | +/-1,5 |
| **Altpapieranteil** | % | 77,00 | |
| **Primärfaseranteil** | % | 23,00 | |

Festigkeitsprüfungen werden nach einer 8-stündigen Klimatisierung durchgeführt.
Klimatisierungsbedingungen: Temperatur 23 °C +/- 1; relative Luftfeuchtigkeit 50 % RH +/- 2.
Empfohlene Lagerbedingungen: relative Luftfeuchtigkeit 30-70 % RH; Temperatur 5-25 °C.
Haltbarkeit: 1 Jahr.

BenOli erklärt, dass es im Falle von Änderungen der in dieser Dokumentation enthaltenen Parameter unverzüglich über die vorgenommenen Änderungen informieren und die nächste Ausgabe der Dokumentation zur Genehmigung vorlegen wird.

## Zertifikate

ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
FSC® - SGSCH-COC-070127