Datum: 2026-08-07

Technische Spezifikation

Artikelnummer	BEN54	
Bezeichnung der Verpackung	FEFCO 0201 Außenmaß 300x300x300 mm	
Wellpappe: Index/Papieraufbau	T5BC1TWT0739	TL3 160/W 110/WL 90/W 110/TL3 130
Projektnummer	F201_286_286_272	
Länge* [mm]	286,00	+/-2
Breite* [mm]	286,00	+/-2
Höhe* [mm]	272,00	+/-2
Verpackungsgewicht [g]	466,00	+/-5%

**Innenmaße*

Standardmäßige technische Parameter

Flächengewicht, PN-ISO 536	g/m²	701,00	+/-5%
Wellenart, PN-90/P-50527	mm	BC 7,04	+/-0,2
ECT, PN-EN ISO 3037	kN/m	9,60	+/-10%
FCT, PN-EN 23035	kPa	0,00	+/-10%
BST, PN-ISO 2759	kPa	920,00	+/-10%
BCT, PN ISO 12048	N	0,00	+/-10%
COBB60 oben, PN-ISO 535	g/m²	50,00	max.
COBB60 unten, PN-ISO 535	g/m²	50,00	max.
Feuchtigkeitsgehalt, PN-ISO 287	%	7,50	+/-1,5
Altpapieranteil	%	100,00	
Primärfaseranteil	%	0,00	

Festigkeitsprüfungen werden nach einer 8-stündigen Klimatisierung durchgeführt.
Klimatisierungsbedingungen: Temperatur 23 °C +/- 1; relative Luftfeuchtigkeit 50 % RH +/- 2.
Empfohlene Lagerbedingungen: relative Luftfeuchtigkeit 30-70 % RH; Temperatur 5-25 °C.
Haltbarkeit: 1 Jahr.

BenOli erklärt, dass es im Falle von Änderungen der in dieser Dokumentation enthaltenen Parameter unverzüglich über die vorgenommenen Änderungen informieren und die nächste Ausgabe der Dokumentation zur Genehmigung vorlegen wird.

Zertifikate

ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
FSC® - SGSCH-COC-070127